

# SUNBRELLA RUSH

## Fiche technique



CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	100% Sunbrella Acrylic			
Finition	Deperlant & anti-taches			
Armure	Jacquard			ISO 7211-1
Poids	331.00		GMET	ISO 3801
Laize	140		CM	EN 1773
Longueur de rouleau	50		ML	

**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
CQ 638/8 IFTH

Testé substances nocives.  
www.oeko-tex.com/standard100



### RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	176.00	89.00	DAN5	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	24	27	%	ISO 13934-1
Schmerber	160		MM	ISO 811
Spray test	5		CLA5	ISO 4920
Glissement de couture (180 N)	< 3	< 4	MM	ISO 13936-2
Resistance Couture	586	563	DAN	ISO 13935-2
Stabilité au lavage 30°C	+/- 1.8	+/- 0.8	%	ISO 5077



### RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - interieure	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Solidite coloris frottement sec	5		CLA5	ISO 105X12
Solidite coloris frottement humide	5		CLA5	ISO 105X12
Solidite coloris lavage 40 deg. C	5		CLA5	ISO 105 C06

### UTILISATIONS

Garantie	5	AN	
Utilisations recommandées	Coussins, Rideaux, Stores Romains, Sièges		

### ENTRETIEN



Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**  
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com