

# SUNBRELLA TRAIL

## Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDE N	NORM
	KETTING	INSLAG		

### KENMERKEN

Samenstelling	100% Sunbrella Acrylic			
Nabehandeling	Waterafstotend & roestvrij			
Binding	Jacquard			
Gewicht	345.00		GMET	ISO 3801
Breedte	140		CM	EN 1773
Rollengte	50		ML	

### DOEKWEERSTAND

Brekweerstand	184.00	100.00	DAN5	ISO 13934-1
Rek bij breuk	23	25	%	ISO 13934-1
Schmerber	149		MM	ISO 811
Spray test	5		SCH5	ISO 4920
Glijweerstand van de naden (180 N)	< 2	< 3	MM	ISO 13936-2
Weerstand naad	503	593	DAN	ISO 13935-2
Stabiliteit bij wassen op 30°C	+/- 0.8	+/- 0.6	%	ISO 5077

### KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4-5		SCH5	ISO 105 B04
Kleurvastheid UV indoor	7-8		SCH8	ISO 105 B02
Kleurvastheid bij wrijving (droog)	5		SCH5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wrijving (nat)	5		SCH5	ISO 105X12
Kleurvastheid bij wassen op 40° C	5		SCH5	ISO 105 C06

### GEBRUIK

Garantie	5	JAAR	
Aanbevolen toepassingen	Kussens, gordijnen, vouwgordijnen, zitplaatsen		

### WASVOORSCHRIFTEN



De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**  
 10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com



**OEKO-TEX®**  
 CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
 CQ 638/8 IFTH

Getest op schadelijke stoffen.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

