

SUNBRELLA TRAIL

Karta techniczna



CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTK I	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	100% Sunbrella Acrylic			
Wykonczenie	Water-repellent & Stain-proof			
Splot	Jacquard			ISO 7211-1
Gramatura	345.00		GMET	ISO 3801
Szerokosc rolki	140		CM	EN 1773
Długosc rolki	50		ML	

ODPORNOSC TKANINY

Wytrzymałosc na rozciąganie	184.00	100.00	DAN5	ISO 13934-1
Wytrzymałosc na zerwanie	23	25	%	ISO 13934-1
Schmerber	149		MM	ISO 811
Test natrysku	5		CLA5	ISO 4920
Odpornosc na przesuniecie szwów (180 N)	< 2	< 3	MM	ISO 13936-2
Wytrzymałosc szwów	503	593	DAN	ISO 13935-2
Stabilnosc podczas prania w 30 C	+/- 0.8	+/- 0.6	%	ISO 5077

ODPORNOSC KOLORÓW

Odpornosc kolorów na UV - na zewnatrz - 1000h	4-5		CLA5	ISO 105 B04
Odpornosc kolorów na UV - wewnatrz	7-8		CLA8	ISO 105 B02
Odpornosc kolorów na tarcie na sucho	5		CLA5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na tarcie na mokro	5		CLA5	ISO 105X12
Odpornosc kolorów na pranie w temperaturze 40°C	5		CLA5	ISO 105 C06

UZYTKOWANIE

Gwarancja	5	LAT	
Zalecane uzytkowanie	Poduszki, zasłony, rolety rzymskie, siedzenia		

CARE



This product's values may vary with a tolerance of \pm 5%

Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com/en/UK

