

SUNWORKER TOP

Tekniskt blad



EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÅFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	PES high - tenacity(42%) coating PVC(42%) et PU (16%)		
Ytbehandling	Double-sided PVC-PU coating - Lowick system		
Väv	Rachel Trameur – överlägsen rivstyrka		ISO 7211-1
Vikt	360	g/m ²	ISO 3801
Tjocklek	0.42	mm	ISO 5084
Öppningsfaktor	5	%	
Vinkelavvikelse	<2		
Bredder	300	cm	EN 1773

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	220	150	daN/5cm	ISO 13934-1
Brotthållfasthet	30	30	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	10	10	daN	ISO 13937-1
Styvhet	1100-1400	350-500	mN	ISO 2493
Töjning under belastning	1,5	4,2	%	MO LAB 025
Schmerber	>10000		mm	ISO 811

TILLÄMPNINGAR

Garanti	5	år	
---------	---	----	--

Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

