

SUR LAST

Technische gegevens

EIGENSCHAPPEN	WAARDEN		EENHEDEN	NORM
	KETTING	INSLAG		



KENMERKEN

Samenstelling	100% polyester teint masse			
Nabehandeling	Polyurethaan coating			
Gewicht	240.00		g/m ²	ISO 3801
Breedte	152		cm	EN 1773
Rollengte	90		ml	

DOEKWEERSTAND

Breukweerstand	217.00	152.00	daN/5cm	ISO 13934-1
Breekrek	9.90	8.70	daN	ISO 13937-1
Schmerber	850		mm	ISO 811

KLEURECHTHEID

Kleurvastheid UV outdoor - 1000 h	4		Schaal / 5	ISO 105 B04
-----------------------------------	---	--	------------	-------------

GEBRUIK

Garantie	3		jaar	
Aanbevolen toepassingen	Bimini-top, consoleklep, stoelbekleding			

De waarden van deze stof kunnen variëren met een tolerantie van +/- 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

