

# SWK6 (SUNWORKER)

## Fiche technique



CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	polyester haute ténacité / PVC 50/50			
Finition	Enduction PVC double face - système Lowick			
Armure	Rachel Trameur - résistance à la déchirure supérieure			ISO 7211-1
Poids	300.00		GMET	ISO 3801
Epaisseur	0.42		MM	ISO 5084
Facteur d'ouverture	6		%	
Décadrement	<2			
Laize	150 300		CM	EN 1773
Longueur de rouleau	60 30		ML	

### RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	220.00	150.00	DAN5	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	32	30	%	ISO 13934-1
Resistance déchirure	50.00	30.00	DAN	DIN 53.363
Rigidité	1100	450	MN	ISO 2493
Elongation sous charge	1.5	4.2	%	MO LAB 025
Durabilité des résistances	4		CLA4	EN 13561
Resistance feu / Euroclasse	B s1 d0			EN 13501-1
Resistance feu / FR	M1			NF P 92 503
Resistance feu / DE	B1			DIN 4102
Resistance feu / IT	C1			UNI 9176
Resistance feu / ES	Clase 1			UNE-EN 13773
Absorption acoustique	0.15			ISO 354

### RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4.5 or 4		CLA5	ISO 105 B04
Solidite coloris UV - interieure	7		CLA8	ISO 105 B02
Durabilité des coloris	4 or 3		CLA4	EN 13561

### UTILISATIONS

Temperature d'usage	-30 >> +70			
Garantie	5		AN	
Utilisations recommandées	Store vertical, véranda, voile d'ombrage, velum, pergola, panneau acoustique, mur tendu, plafond tendu			

### REMARQUES

Remarques	Ces spécifications techniques sont des valeurs moyennes avec une tolérance de / -5%.			
-----------	--	--	--	--

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)

