

# SWK ZIP (SUNWORKER ZIP)

## Ficha Técnica

CARACTERISTICAS	VALORES		UNIDADES	NORMAS
	URDIMBRE	TRAMA		



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Composición	poliéster de alta tenacidad / PVC 50/50		
Acabado	Inducción de PVC de doble cara - sistema Lowick		
Peso	400.00	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Indice de apertura	4	%	
Anchos	320	cm	EN 1773
Longitudes de corte	34	ml	

### RESISTENCIA DE LA TELA

Resistencia a la rotura	280.00	340.00	daN/5cm	ISO 13934-1
Alargamiento a la rotura	25	26	%	ISO 13934-1
Resistencia al desgarro	14.00	14.00	daN	ISO 13937-1
Rigidez	1600	1100	mN	ISO 2493
Resistencia al fuego / Euroclase	Euroclass B-s2 d0			EN 13501-1
Resistencia al fuego / FR	M1			NF P 92 503
Resistencia al fuego / DE	B1 (DIN 4102)			DIN 4102
Resistencia al fuego / IT	C1 (UNI 9177)			UNI 9176
Resistencia al fuego / ES	Clase 1			UNE-EN 13773

### RESISTENCIA AL COLOR

Solidez colores UV - exterior - 1000h	4 or 4.5	Class / 5	ISO 105 B04
Solidez colores UV - interior	7	Class / 8	ISO 105 B02
Durabilidad de los colores	4 or 3	Class / 4	EN 13561

### UTILIZACIONES

Temperatura de uso	-30>>+70		
Garantía	5	Años	

Los valores de este producto pueden variar de acuerdo a una tolerancia de  $\pm 5\%$

**Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

