

# SWK ZIP (SUNWORKER ZIP)

## Karta techniczna

CHARAKTERYSTYKA	WARTOŚCI		JEDNOSTKI	STANDARDY
	OSNOWA	WĄTEK		

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Skład	5/50 poliester o wysokiej wytrzymałości / PVC			
Wykonczenie	Double-sided PVC coating - Lowick system			
Gramatura	400.00		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Faktor otwarcia	4		%	
Szerokość rolki	320		cm	EN 1773
Długość rolki	34		ml	

### ODPORNOŚĆ TKANINY

Wytrzymałość na rozciąganie	280.00	340.00	daN/5cm	ISO 13934-1
Wytrzymałość na zerwanie	25	26	%	ISO 13934-1
Odporność na rozdarcie	14.00	14.00	daN	ISO 13937-1
Sztywność tkaniny	1600	1100	mN	ISO 2493
Ognioodporność / Euroclasse	Euroclass B-s2 d0			EN 13501-1
Ognioodporność / FR	M1			NF P 92 503
Ognioodporność / DE	B1 (DIN 4102)			DIN 4102
Ognioodporność / IT	C1 (UNI 9177)			DIN 4102
Ognioodporność / ES	Clase 1			UNE-EN 13773

### ODPORNOŚĆ KOLORÓW

Odporność kolorów na UV - na zewnątrz - 1000h	4 or 4.5		Class / 5	ISO 105 B04
Odporność kolorów na UV - wewnątrz	7		Class / 8	ISO 105 B02
Trwałość kolorów	4 or 3		Class / 4	EN 13561

### UŻYTKOWANIE

Temperatura użycia	-30>>+70		
Gwarancja	5	Lat	

*This product's values may vary with a tolerance of ± 5%*

**Dickson-Constant SAS, [French limited-liability corporation] with capital of €12,640,000 - Metropolitan community of Lille business registration**

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - [www.dickson-constant.com/en/UK](http://www.dickson-constant.com/en/UK)

