

SWK ZIP (SUNWORKER ZIP)

Tekniskt blad

EGENSKAPER	VÄRDEN		ENHETER	STANDARDER
	VARP	VÅFT		

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Komposition	Höghållfast polyester/PVC 50/50			
Ytbehandling	Dubbsidig PVC-beläggning – system Lowick			
Vikt	400.00		g/m ²	ISO 3801
Öppningsfaktor	4		%	
Bredder	320		cm	EN 1773
Rullängd	34		ml	

TYGMOTSTÅND

Rivstyrka	280.00	340.00	daN/5cm	ISO 13934-1
Brothållfasthet	25	26	%	ISO 13934-1
Rivhållfasthet	14.00	14.00	daN	ISO 13937-1
Styvhet	1600	1100	mN	ISO 2493
Resistens mot eld / Euroklass	Euroclass B-s2 d0			EN 13501-1
Resistens mot eld / FR	M1			NF P 92 503
Resistens mot eld / DE	B1 (DIN 4102)			DIN 4102
Resistens mot eld / IT	C1 (UNI 9177)			UNI 9176
Resistens mot eld / ES	Clase 1			UNE-EN 13773

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbäständighet UV utomhus - 1000h	4 or 4.5		Class / 5	ISO 105 B04
Färgbäständighet UV inomhus	7		Class / 8	ISO 105 B02
färgbäständighet	4 or 3		Class / 4	EN 13561

TILLÄMPNINGAR

Användningstemperatur	-30>>+70		
Garanti	5		år

Värdena för denna produkt kan variera ± 5%

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com

